


检验检测报告



报告编号: 262010047

防伪查询网址: www.gttctech.com

防伪码: RIHJ-3101-14

扫码下载报告



共 5 页 第 1 页


委托单位		武汉市硚口区杨杨纺织行 地址：湖北省武汉市硚口区汉正街中心商城 E 栋 1 层 111 室商网				
客户认定信息		雪舒绒 1 包,绒包 3 个 颜色信息：白色 生产单位：武汉市硚口区杨杨纺织行 -----				
检验性质		委托检测	样品受理/测试开始日期	2026-04-15	报告签发日期	2026-04-24
判定依据		GB 18401—2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》,GB 18383—2007 《絮用纤维制品通用技术要求》,GB/T 29862—2013 《纺织品 纤维含量的标识》,按客户要求				
综合检验结论		---				
序号	检验检测项目			判定依据	等级	判定
1	卫生要求（异味、感官检验）[填充物材料]			按客户要求	---	符合
2	原料要求（感官检验）[填充物材料]			按客户要求	---	符合
3	原料要求（含杂质率）[填充物材料]			按客户要求	---	符合
4	纤维成分含量[填充物材料]			---	---	---
5	异味[填充物材料]			GB 18401—2010(C 类)	---	符合
6	甲醛含量[填充物材料]			GB 18401—2010(C 类)	---	符合
7	pH 值[填充物材料]			GB 18401—2010(C 类)	---	符合
8	克罗值[绒包]			---	---	---

签发: 刘丽琴 高级工程师

刘丽琴



检验检测报告



报告编号: 262010047

防伪查询网址: www.gttctech.com

防伪码: RIHJ-3101-14

扫码下载报告



共 5 页 第 2 页

备注

本报告中检验检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行(有注明的除外)。
复印件、副本未重新加盖报告书确认章无效。
本报告检验检测地址为广州市番禺区珠江路1号。

签发:

刘丽琴

高级工程师

刘丽琴





广检集团
GTTC

广州检验检测认证集团有限公司
国家纺织品服装服饰产品质量检验检测中心(广州)
国家皮革制品质量检验检测中心(广东)
中国产业用纺织品行业测试中心(广东)



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10314

样品图片

报告编号: 262010047

共 5 页 第 3 页



检验检测报告附页

报告编号: 262010047

共 5 页 第 4 页

检验检测项目 (计量单位) [样品识别]	测试方法	标准值及允差	检验检测结果	等级	判定	备注
卫生要求(异味、感官检验) [填充物材料]	GB 18383—2007	肉眼观察蚤、螨、臭虫等可能传播疾病与危害健康的节足动物和蟑螂卵夹: 未检出纤维无异味	未检出 无异味	---	符合	---
原料要求(感官检验) [填充物材料]	GB 18383—2007	不得直接或间接作为加工絮用纤维制品的原料: a)医用纤维废弃物; b)用过的殡葬纤维制品; c)来自传染病区的纤维制品; d)禁止进口废旧纤维制品; e)被严重污染或有毒有害的物质。不得作为加工生活用絮用纤维制品的原料: a)被污染的纤维下脚; b)废旧纤维制品或其再加工纤维; c)纤维制品下脚或其再加工纤维(除 4.1.3 条外); d)GB/T5705 中的二、三类棉短绒; e)脱色漂白处理的纤维下脚/纤维制品下脚/再加工纤维; f)未洗净的动物纤维; g)发霉变质的纤维。危害性杂质、不卫生物质、明显粉尘: 未检出	未检出 未检出 未检出	---	符合	---
原料要求(含杂质率) (%) [填充物材料]	GB 18383—2007 附录 B 手检法	≤1.4	0.0	---	符合	---



检验检测报告附页

报告编号: 262010047

共 5 页 第 5 页

检验检测项目 (计量单位) [样品识别]	测试方法	标准值及允差	检验检测结果	等级	判定	备注
纤维成分含量 (%) [填充物材料]	FZ/T 01057.1—2007 FZ/T 01057.2—2007 FZ/T 01057.3—2007 FZ/T 01057.4—2007	---	聚酯纤维 100	---	---	---
异味[填充物材料]	GB 18401— 2010 6.7	无异味 (C类)	无异味	---	符合	---
甲醛含量 (mg/kg) [填充物材料]	GB/T 2912.1— 2009 水萃取法	≤300 (C类)	未检出 (检出限: 20)	---	符合	注 1
pH 值 [填充物材料]	GB/T 7573— 2009 0.1mol/L KCl 溶液	4.0~9.0 (C类)	6.4	---	符合	---
克罗值 [绒包]	GB/T 35762— 2017	---	保温率 88.4% 克罗值 4.85clo 热阻 0.752m ² ·K/W 热导率 0.0846W/(m·k)	---	---	注 2
备注	注 1: 结果未检出表示含量低于检出限。 注 2: 参考厚度: 63.62mm					

本报告结束



注意事项

1. 报告书未加盖检测单位检验检测专用章无效。
2. 复印件未加盖检测单位报告确认章无效。
3. 对委托送检结果有异议的，应于报告书送达之日起十五日内提出。
4. 检测结果仅对所检样品有效。
5. 未取得资质认定的项目，仅作为科研、教学或内部质量控制之用。
6. 报告书涂改无效。
7. 客户提供的信息（包括样品信息），本公司/中心不对其真实性负责。
8. 未经本公司/中心书面批准不得部分复制本报告，全部复制除外。